

DOUBLE BAND

ZWEISEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND

HOHE HAFTUNG

Die Zusammensetzung des lösungsmittelfreien Acrylklebstoffs gewährleistet auch bei niedrigen Temperaturen hervorragende Haftung auf den gängigsten Materialien. Die mit DOUBLE BAND verklebten Bahnen haben in internen Tests zusammen den leistungsstärksten Bändern der Linie den höchsten Zugfestigkeitswert erreicht.

UNSICHTBARE PROFESSIONELLE ABDICHTUNG

DOUBLE BAND ermöglicht eine sehr gute, verdeckte Abdichtung und bietet Witterungsschutz und Langlebigkeit, die durch das Bestehen der Nachalterungstests nach DIN 4108-11 bestätigt wird.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trennschicht: Silikonpapier
- 2 Klebstoff: lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus Polyester
- 4 Klebstoff: lösungsmittelfreie Acryldispersion



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Stärke	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Haftkraft auf Stahl bei 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Haftkraft auf OSB bei 90° nach 10 Minuten	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Haftkraft auf OSB bei 180° nach 10 Minuten	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Haftkraft (mittel) auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Haftkraft bei Trennung der Verbindung auf PP-Bahn nach 24 Stunden ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Haftkraft auf PA/PP-Bahn nach Alterung	DIN 4108-11	40d konform	-
		80d konform	-
		120d konform	-
Wasserundurchlässigkeit	-	konform	-
Verarbeitungstemperatur ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Temperaturbeständigkeit	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Lagertemperatur ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Geforderter Mindestwert nach DTU 31.2 P1-2 (Frankreich): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 0 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

⁽⁴⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

♻ Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

ANWENDUNGSBEREICHE



ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



SUPRA BAND
Seite 140



ROLLER
Seite 393



MARLIN
Seite 394



PLASTER BAND LITE
Seite 69



SICHER

Trotz der geringen Stärke ist die Abdichtung dank der Gitterverstärkung gewährleistet.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Dank der speziellen Formel sorgt der Acrylklebstoff für hervorragende Stabilität bei Temperaturschwankungen.